



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/03/21

FONDO RIEMPITIVO PER CARROZZERIA AD ALTO SPESSORE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0014
Rif. Tinta	9048 BIANCO 9049 GRIGIO CHIARO 9050 GRIGIO SCURO
Nome commerciale	FONDO RIEMPITIVO
Tipo prodotto	FONDO RIEMPITIVO SPRAY PER CARROZZERIE AD ALTO SPESSORE
Contenuto nominale	270 mL
Contenuto netto	200 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido in aerosol
NATURA CHIMICA	Miscela di resine ACRILICHE
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluenti nitro
ESSICCAZIONE	20 - 30 min.
SOVRAVERNICIABILITA'	Con la maggior parte delle vernici mono o bicomponenti sia a solvente che ad acqua. Pur essendo stata testata con la maggior parte delle vernici, consigliamo sempre di fare una prova.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Adatto per riempire macro imperfezioni.

Appositamente formulato per uso professionale in carrozzeria: adatto per lamiere nude, alluminio e fascioni in plastica.

Antiruggine, altissimo ancoraggio, rapidità di essiccazione. Nebulizzazione a largo raggio, che permette una facile applicazione del prodotto anche su superfici estese.

La superficie ottenuta con questo trattamento risulterà estremamente omogenea e, volendo, può essere riverniciata senza essere carteggiata.

Adatto per la maggior parte delle vernici, sia mono che bicomponenti, sia a solvente che all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massimo ancoraggio su tutti i tipi di metallo e lamiere nude.

Elevato **potere antiruggine**.

Alta resistenza alla **corrosione**.

Essiccazione rapida.

CARTEGGIABILE e RIVERNICIABILE già dopo 20/30 min.

Carteggiatura rapida.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Supporti: Tutte le superfici metalliche. Adatto per lamiere nude, alluminio e fascioni in plastica.

Campi di impiego: fondo ancorante, antiruggine ed isolante.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Preparazione supporto: rimuovere completamente la ruggine e, se necessario, carteggiare. Pulire bene con alcool per rimuovere ogni genere di residuo.

Istruzioni d'uso: Agitare fortemente la bombola per un min. circa. Spruzzare un paio di volte a vuoto. E' sufficiente applicare una mano, eventualmente una seconda dopo 20 min.

MAGAZZINAGGIO:

tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50°.