



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

LINEA VERNICI METALLIZZATE

SCHEDE TECNICHE PRODOTTO

Codice	A0081
Nome commerciale	METALLIZZATO SPRAY
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica modificata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 25 min. In profondità: 6h
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo, all'ingiallimento e opacizzazione delle resine, ad oli di motori e detergenti.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È una speciale vernice di velocissima essiccazione (10 minuti fuori polvere) e a forte effetto metallizzato. L'altissima qualità delle resine conferisce alte prestazioni di aderenza, copertura, brillantezza. Adatta per interni ed esterni, aderisce su: **FERRO, LEGNO, PLASTICA** (escluso moplen), **VETRO** e numerosi altri supporti. Per il **MOPLEN** è indispensabile una mano di PRIMER per MATERIE PLASTICHE Talken Spray.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Forte effetto metallizzato
Elevata durezza superficiale
Alta resistenza a graffi, colpi e urti
Elevata aderenza al supporto

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Impiego: per la verniciatura e il ritocco di qualsiasi genere di oggetto si desidera rinnovare: particolarmente consigliata per verniciature di BICICLETTE, MOTORINI, SCOOTERS, WAN e DECORAZIONI IN GENERE.

Supporti: ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, carta, ecc.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. Per un lavoro professionale si consiglia: su **metallo** nudo PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, su **plastica** (PP e PE) PRIMER PER MATERIE PLASTICHE TALKEN COLOR, su **polistirolo** PRIMER PER POLISTIROLO TALKEN COLOR.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.