

INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

EFFETTO VETRO SMERIGLIATO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0141
Nome commerciale	Effetto VETRO SMERIGLIATO
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica modificata
SOLUBILITA'	Solubile in chetoni e diluenti nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 15 min. Al tatto: 30 min. In profondità: 2h
RESISTENZA	Resistentissima agli agenti atmosferici. Resistenza inalterata nel tempo.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

I vetri trattati con questo speciale prodotto permettono alla luce di passare ma celano l'immagine. Hanno durata illimitata e non ingialliscono. Pulire solo con acqua e sapone. Non usare sostanze abrasive. È possibile rimuovere il prodotto con acetone o diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

OPACA, ad effetto vetro smerigliato
Elevata durezza superficiale
Alta resistenza a graffi, colpi e urti
Elevata aderenza al supporto
Pulire la superficie trattata solo con acqua e sapone

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: per vetri che si vogliono rendere opachi conferendo un effetto VETRO SMERIGLIATO. Adatta sia per interni che per esterni. I vetri trattati con questo speciale prodotto permettono alla luce di passare ma celano l'immagine.

Supporti: il vetro, che se viene trattato con questo speciale prodotto permette alla luce di passare celando l'immagine.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Pulire il vetro con alcool. Evitare di spruzzare su vetri esposti al sole. L'effetto smerigliato si formerà dopo circa 30 minuti. Essicca in profondità in due ore circa. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.