



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/08/2018

LINEA PENNELLABILI – TINTE RAL IN BARATTOLO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	C0031
Nome commerciale	TINTE RAL IN BARATTOLO
Tipo prodotto	SMALTO VERSIONE ALCHIDICA CORTO OLIO
Contenuto netto	125 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Versione alchidica corto olio
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro Insolubile in acqua
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 30 min. In profondità: 3h

DESCRIZIONE PRODOTTO :

Vernici speciali per esigenze speciali: la qualità dello spray anche in barattolo. La qualità Talken Color nel formato pennellabile in barattolo per soddisfare le esigenze della clientela che da sempre apprezza i nostri prodotti. Per piccoli ritocchi o piccoli lavori di verniciatura.

Applicabili sia a pennello sia a spruzzo, perchè diluibili in solvente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Eccezionale brillantezza

Velocissima essiccazione

Odore gradevole

Buona pennellabilità

Possibilità di applicazione sia a pennello che a spruzzo

Non ingiallisce

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Rivoluzionario SMALTO ALCHIDICO CORTO OLIO dalla velocissima essiccazione. Versatile nell'uso, sovra verniciabile, può essere applicato sia a pennello che a spruzzo perchè DILUIBILE IN SOLVENTE NITRO.

Supporti: legno, ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche , ecc.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Preparazione supporto: Smalto pronto all'uso per ferro alluminio e legno. Se necessario o se applicato a spruzzo, diluire con diluente per nitro. Rimuovere eventuali incrostazioni di vernice. Togliere eventuali tracce di grasso, ruggine o umidità. Dare la seconda mano il giorno seguente. Per pulire utilizzare solvente nitro.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.