



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/08/2018

LINEA PENNELLABILI – SMALTO ALCHIDICO PUNTO ACQUA IN BARATTOLO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	C0272
Nome commerciale	SMALTO PUNTO ACQUA PENNELLABILE IN BARATTOLO
Tipo prodotto	ALCHIDICO MODIFICATO ALL'ACQUA
Contenuto netto	500 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato.
NATURA CHIMICA	Smalto alchidico modificato ad acqua.
SOLUBILITA'	Solubile in acqua
ESSICCAZIONE	Al tatto: 20/30 min. In profondità: 12 h.
SOVRAVERNICIABILITA'	E' sovraverniciabile dopo 12h con tutte le vernici TALKEN COLOR.
RESA	10 – 14 mq al litro per mano

DESCRIZIONE PRODOTTO :

Smalto superbrillante all'acqua, per interni ed esterni. Grazie all'altissimo potere ancorante è ideale per tutti i supporti. Tutte le caratteristiche di uno smalto tradizionale in un prodotto all'avanguardia nella tutela della salute e dell'ambiente. Non soggetto ad etichettatura: il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Inodore – Ideale per interni ed esterni.
Non ingiallisce – non scolora nel tempo.
Eccezionale brillantezza e velocissima essiccazione.
Ottima pennellabilità - Altissima dilatazione.
In condizioni esasperate proteggere con vernice trasparente TALKEN COLOR KRISTALL (rif. 3052).

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Supporti: PER TUTTI I SUPPORTI – ANCHE PER POLISTIROLO ESPANSO. Ottima adesione su: metallo (ferro, leghe), materie plastiche (PEePP), legno, polistirolo, muratura.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Prodotto pronto all'uso, in caso di necessità usare un piccolo quantitativo d'acqua come solvente.

Strumenti di impiego: pennello, rullo, spruzzo.

Preparazione supporto: Pulire la superficie. Mescolare bene prima dell'uso. Dare sempre mani incrociate.

Prodotto rimovibile: se non ancora essiccato, togliere con acqua, se completamente essiccato, togliere con alcool.

Specifiche per i diversi supporti: legno: su legno grezzo è consigliabile dare preventivamente una mano di TALKEN COLOR TURAPORI PER LEGNO.

Ferro: ove necessario pulire da eventuali tracce di ruggine, grasso, umidità con alcool. Su metallo ferroso consigliabile dare preventivamente una mano di TALKEN COLOR STUCCO ANTIRUGGINE. **Alluminio e leghe:** (ottone, bronzo, ecc.): dopo aver pulito, ove necessario con alcool, dare preventivamente una mano di PRIMER PER METALLI. **Materie plastiche** (PE e PP): Pulire bene la superficie da trattare e dare preventivamente una mano di PRIMER PER MATERIE PLASTICHE.

TEME IL GELO.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.